Техническа карта

AMERICAN LATEX – LIGHT

СУПЕР БЯЛА ДИШАЩА БОЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Латексната боя **“AMERICAN LATEX - LIGHT”** е създадена по съвременна технология на водещи световни химически концерни с екологично чисти материали.

ОПИСАНИЕ

“AMERICAN LATEX - LIGHT” се произвежда на основа стиролакрилатна дисперсия, минерални свързващи вещества, полимери и добавки, регулиращи времето за запазване на работната консистенция и други физико-химични показатели.

“AMERICAN LATEX - LIGHT” се произвежда в бял цвят или оцветен с колораните на швейцарската фирма CEAK по каталог NCS.

ПРОДУКТЪТ СЕ ОТЛИЧАВА СЪС СЛЕДНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Висока паропропускливост
- Отлична покривност
- Отлична белота
- Повишен коефицент на биоустойчивост
- Антисептичен и дишащ ефект
- Отлична адхезия към различните повърхности

Горепосочените характеристики правят продукта идеален във всяко отношение.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се за боядисване на вътрешни стени и тавани, върху хоросанови мазилки, изделия от бетон обработени с всякакъв вид шпакловки, здрави стари покрития от латекс и други.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА:

1. Подготовка на основата.

Основата, върху която се полага **„AMERICAN LATEX- LIGHT ”**, трябва да бъде гладка и почистена от прах и замърсявания. Преди нанасяне на латекса,

основата се грундира с **Грунд-ДП на Мултиимпекс**, за да се уеднакви попиващата способност на основата**.**

2. Нанасяне на материала.

Полагането на боята може да се извърши ръчно с четка, валяк или пистолет с диаметър на дюзата от 5 до 6 мм при налягане от 4 до 20 атмосфери. Всеки следващ слой се нанася след пълното изсъхване на предходния.

3. Допълнителни указания.

Преди употреба енергично разбъркайте съдържанието на кофата**.**

.

ВНИМАНИЕ! Горните указания не заменят професионалната подготовка на изпълнителя!

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ПОКАЗАТЕЛИ	**Изисквания БДС EN 13300**
Вискозитет – време за изтичане от фуния с дюза с диамертър 6 mm след 20% но разреждане с вода	≥ 25 s
Съдържание на нелетливи вещества	≥ 50% по маса
Време и степен на изсъхване на покритието	≥ 2 h
Покривност-сух филм	≥ 200 g/m^2
Адхезия ярез решетъчни нарези	≥ 3 степени
Еластичност на покритието при огъване	≥ 3 mm

РАЗХОДНА НОРМА

0,200 кг – 0,300 кг / m² в зависимост от основата.

Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: A/a) е 30g/l.

ОПАКОВКА

Пластмасови кофи х 5, 10 и 25 кг

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки в добре затворени съдове в закрити и сухи складови помещения при температура от 5ºС - 30ºС.

Пазете от замръзване! Пазете от топлина и пряка слънчева светлина! Да се пази от деца!

„МУЛТИИМПЕКС” ЕООД не гарантира за качеството на своите продукти при неспазване технологията и изискванията за полагане.

Препоръчваме изпълнителят да се съобразява с правилата за безопасна работа при извършване на строителни дейности!